



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L3767

# 检测报告

## Test Report

报告编号 (Report No.): RTN-UN-1606-024

样 品 名 称: 锂离子电池

Sample Name: Li-ion battery

样 品 型 号: BL265

Sample Model: BL265

委 托 单 位: 东莞新能源科技有限公司

Consignor: Dongguan Amperex Technology Limited

东莞新能源科技有限公司测试中心

Dongguan Amperex Technology Limited Test Center

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                       |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 样品名称<br>Sample name                    | 锂离子电池<br>Li-ion battery                                                                                                                                                                                                                                            | 测试类别<br>Test category     | 委托检测<br>After testing |
| 样品型号<br>Sample model                   | BL265                                                                                                                                                                                                                                                              | 样品接收日期<br>Accepted date   | 2016-06-15            |
| 样品规格<br>Sample specification           | 3.85V 11.6Wh                                                                                                                                                                                                                                                       | 测试开始日期<br>Test start date | 2016-06-16            |
| 样品数量(个)<br>Sample quantity(pcs)        | 43                                                                                                                                                                                                                                                                 | 测试结束日期<br>Test end date   | 2016-07-23            |
| 委托单位<br>Consignor                      | 东莞新能源科技有限公司<br>Dongguan Amperex Technology Limited                                                                                                                                                                                                                 |                           |                       |
| 委托单位地址<br>Consignor address            | 中国广东省东莞市松山湖科技园工业西路 1 号<br>West Industrial Road 1#, Songshan Lake Industry Park, Dongguan City, Guangdong Province, P. R. China                                                                                                                                     |                           |                       |
| 制造商<br>Manufacturer                    | 宁德新能源科技有限公司<br>Ningde Amperex Technology Limited                                                                                                                                                                                                                   |                           |                       |
| 制造商地址<br>Manufacturer address          | 中国福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路 1 号<br>No.1 XinGang Road, Zhangwan Town, JiaoCheng City, Ningde, Fujian Province, P.R. China                                                                                                                                                     |                           |                       |
| 测试环境条件<br>Test environment condition   | 环境温度: 15℃ - 25℃; 环境湿度: 45%~75%<br>Ambient temperature: 15℃ - 25℃; Ambient humidity: 45%~75%                                                                                                                                                                        |                           |                       |
| 样品外观<br>Appearance                     | 银色尼龙/铝/聚丙烯复合膜<br>Silver nylon/Al/PP compound film                                                                                                                                                                                                                  |                           |                       |
| 测试方法和判定标准<br>Test method and criterion | 联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》<br>ST/SG/AC.10/11 Rev5, amend 2, 38.3<br>UNITED NATIONS "Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS" Manual of Tests and Criteria<br>ST/SG/AC.10/11 Rev5, amend 2, 38.3                                                         |                           |                       |
| 测试项目<br>Test items                     | 高度模拟、温度试验、振动、冲击、外部短路、挤压、过度充电、强制放电<br>Altitude simulation, Thermal test, Vibration, Shock, External short circuit, Crush, Overcharge, Forced discharge                                                                                                              |                           |                       |
| 测试结论<br>Conclusion                     | 经测试, 该样品符合联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》<br>ST/SG/AC.10/11 Rev5, amend 2, 38.3 标准的要求<br>The sample has passed the test items of UNITED NATIONS "Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS" Manual of Tests and Criteria<br>ST/SG/AC.10/11 Rev5, amend 2, 38.3 |                           |                       |
| 测试人员<br>Testers                        | 钟少芳 2016.7.26 黎卓彪 2016.7.26                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                       |
| 编制人员<br>Compiler                       | 陈雅 2016.7.26                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                       |
| 审核<br>Checker                          | 温乃珍 2016.7.26                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                       |
| 批准<br>Approval                         | 郭佳丽 2016.7.26<br>蔡京晶: 技术负责人<br>Cai JingJing: Technical Director<br>郭佳丽: 中心主任<br>Guo Jiali: Center Director                                                                                                                                                         |                           |                       |

东莞新能源科技有限公司  
测试中心  
Dongguan Amperex  
Technology Limited Test Center  
(签章)  
(signature)



| 样品描述及说明<br>Sample description and description |                                                      |                         |       |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|-------|
| 样品名称<br>Sample name                           | 锂离子电池                                                | 型号<br>Model             | BL265 |
| 额定容量<br>Rated capacity                        | 3000mAh                                              | 标称电压<br>Nominal voltage | 3.85V |
| 电池化学组分<br>Battery chemical composition        | 钴酸锂-石墨                                               |                         |       |
| 测试用充电程序<br>Test charge program                | 按照制造商规定的办法进行充电（0.2C 恒流充电至 4.4V，然后以 4.4V 恒压充电至 0.02C） |                         |       |
| 测试用放电程序<br>Test using a program               | 按照制造商规定的电流进行恒流放电至放电截止电压（以 0.2C 放电至 3.0V）             |                         |       |

测试样品图  
Test sample image




图 1：正面  
Figure 1: positive

图 2：反面  
Figure 2: negative




图 3：标识  
Figure 3: Logo



| 序号<br>No.                              | 测试项目名称<br>Name of test            | 标准要求或标准条款号<br>Standard requirement or the clause<br>number of standard                                    | 测试结果<br>Test result     | 本项结论<br>Test<br>conclusion | 备注<br>Remark       |   |
|----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------|---|
| 1                                      | 高度模拟<br>Altitude simulation       | 联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》试验 T1; UN Manual of Test and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.5, amend 2, 38.3 Test 1 | 见附表 1<br>See Appendix 1 | 合格<br>Passed               | /                  |   |
| 2                                      | 温度试验<br>Thermal                   | 联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》试验 T2; UN Manual of Test and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.5, amend 2, 38.3 Test 2 | 见附表 2<br>See Appendix 2 | 合格<br>Passed               | /                  |   |
| 3                                      | 振动<br>Vibration                   | 联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》试验 T3; UN Manual of Test and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.5, amend 2, 38.3 Test 3 | 见附表 3<br>See Appendix 3 | 合格<br>Passed               | /                  |   |
| 4                                      | 冲击<br>Shock                       | 联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》试验 T4; UN Manual of Test and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.5, amend 2, 38.3 Test 4 | 见附表 4<br>See Appendix 4 | 合格<br>Passed               | /                  |   |
| 5                                      | 外部短路<br>External<br>short-circuit | 联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》试验 T5; UN Manual of Test and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.5, amend 2, 38.3 Test 5 | 见附表 5<br>See Appendix 5 | 合格<br>Passed               | /                  |   |
| 6                                      | 挤压/撞击<br>Crush/Impact             | 联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》试验 T6; UN Manual of Test and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.5, amend 2, 38.3 Test 6 | 见附表 6<br>See Appendix 6 | 合格<br>Passed               | /                  |   |
| 7                                      | 过度充电<br>Overcharge                | 联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》试验 T7; UN Manual of Test and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.5, amend 2, 38.3 Test 7 | 见附表 7<br>See Appendix 7 | 合格<br>Passed               | /                  |   |
| 8                                      | 强制放电<br>Forced discharge          | 联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》试验 T8; UN Manual of Test and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.5, amend 2, 38.3 Test 8 | 见附表 8<br>See Appendix 8 | 合格<br>Passed               | /                  |   |
| 分包测试情况<br>Subcontracted test condition |                                   | 测试项目<br>Test items                                                                                        | /                       |                            |                    |   |
|                                        |                                   | 分包实验室<br>Subcontracted<br>Laboratory                                                                      | 名称<br>Name              | /                          | 邮编<br>Post<br>code | / |
|                                        |                                   |                                                                                                           | 地址<br>Address           | /                          | 电话<br>Tel.         | / |



| 序号<br>No.                   | 1                            | 测试项目名称<br>Name of test items |                   | 高度模拟<br>Altitude simulation |                   |                       |                          |                     |
|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|
| 样品编号<br>Sample No.          | 样品状态<br>Sample status        | 测试前 Before test              |                   | 测试后 After test              |                   | 质量损失<br>Mass loss (%) | 剩余电压<br>Residual OCV (%) | 测试结果<br>Test result |
|                             |                              | 电池质量<br>$m_1$ (g)            | 开路电压<br>$U_1$ (V) | 电池质量<br>$m_2$ (g)           | 开路电压<br>$U_2$ (V) |                       |                          |                     |
| 8SSB18C09632A<br>NDG66A007D | 首次完全充电<br>1cyc fully charged | 41.4003                      | 4.358             | 41.3972                     | 4.345             | 0.01%                 | 99.70%                   | O                   |
| 8SSB18C09632A<br>NDG66A00DQ | 首次完全充电<br>1cyc fully charged | 41.3054                      | 4.358             | 41.3024                     | 4.336             | 0.01%                 | 99.50%                   | O                   |
| 8SSB18C09632A<br>NDG66A00D1 | 首次完全充电<br>1cyc fully charged | 41.2764                      | 4.360             | 41.2735                     | 4.346             | 0.01%                 | 99.68%                   | O                   |
| 8SSB18C09632A<br>NDG66A00BV | 首次完全充电<br>1cyc fully charged | 41.3616                      | 4.359             | 41.3600                     | 4.346             | 0.00%                 | 99.70%                   | O                   |
| 8SSB18C09632A<br>NDG66A00DU | 首次完全充电<br>1cyc fully charged | 41.2107                      | 4.358             | 41.2079                     | 4.327             | 0.01%                 | 99.29%                   | O                   |
| 8SSB18C09632A<br>NDG66A00EU | 首次完全充电<br>1cyc fully charged | 41.1220                      | 4.360             | 41.1191                     | 4.345             | 0.01%                 | 99.66%                   | O                   |
| 8SSB18C09632A<br>NDG66A00AT | 首次完全充电<br>1cyc fully charged | 41.0824                      | 4.357             | 41.0796                     | 4.333             | 0.01%                 | 99.45%                   | O                   |
| 8SSB18C09632A<br>NDG66A0099 | 首次完全充电<br>1cyc fully charged | 41.3255                      | 4.360             | 41.3227                     | 4.348             | 0.01%                 | 99.72%                   | O                   |
| 8SSB18C09632A<br>NDG66A00DC | 首次完全充电<br>1cyc fully charged | 41.1671                      | 4.364             | 41.1660                     | 4.340             | 0.00%                 | 99.45%                   | O                   |
| 8SSB18C09632A<br>NDG66A007X | 首次完全充电<br>1cyc fully charged | 41.4341                      | 4.364             | 41.4325                     | 4.343             | 0.00%                 | 99.52%                   | O                   |
| 以下空白                        |                              |                              |                   |                             |                   |                       |                          |                     |
|                             |                              |                              |                   |                             |                   |                       |                          |                     |
|                             |                              |                              |                   |                             |                   |                       |                          |                     |
|                             |                              |                              |                   |                             |                   |                       |                          |                     |
|                             |                              |                              |                   |                             |                   |                       |                          |                     |
|                             |                              |                              |                   |                             |                   |                       |                          |                     |
|                             |                              |                              |                   |                             |                   |                       |                          |                     |
|                             |                              |                              |                   |                             |                   |                       |                          |                     |

注：L-泄漏；V-排气；D-解体；R-破裂；F-起火；O-无泄漏，无排气，无解体，无破裂，无起火。  
 Note: L-Leakage, V-Venting, D-Disassembly, R-Rupture, F-Fire, O- No leakage, no venting, no disassembly, no rupture & no fire.



| 序号<br>No.                   | 2                            | 测试项目名称<br>Name of test items |                   | 温度试验<br>Thermal test |                   |                       |                          |                     |
|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|
| 样品编号<br>Sample No.          | 样品状态<br>Sample status        | 测试前 Before test              |                   | 测试后 After test       |                   | 质量损失<br>Mass loss (%) | 剩余电压<br>Residual OCV (%) | 测试结果<br>Test result |
|                             |                              | 电池质量<br>$m_1$ (g)            | 开路电压<br>$U_1$ (V) | 电池质量<br>$m_2$ (g)    | 开路电压<br>$U_2$ (V) |                       |                          |                     |
| 8SSB18C09632A<br>NDG66A007D | 首次完全充电<br>1cyc fully charged | 41.3972                      | 4.345             | 41.3966              | 4.276             | 0.00%                 | 98.41%                   | O                   |
| 8SSB18C09632A<br>NDG66A00DQ | 首次完全充电<br>1cyc fully charged | 41.3024                      | 4.336             | 41.3018              | 4.266             | 0.00%                 | 98.39%                   | O                   |
| 8SSB18C09632A<br>NDG66A00D1 | 首次完全充电<br>1cyc fully charged | 41.2735                      | 4.346             | 41.2723              | 4.276             | 0.00%                 | 98.39%                   | O                   |
| 8SSB18C09632A<br>NDG66A00BV | 首次完全充电<br>1cyc fully charged | 41.3600                      | 4.346             | 41.3580              | 4.275             | 0.00%                 | 98.37%                   | O                   |
| 8SSB18C09632A<br>NDG66A00DU | 首次完全充电<br>1cyc fully charged | 41.2079                      | 4.327             | 41.2073              | 4.259             | 0.00%                 | 98.43%                   | O                   |
| 8SSB18C09632A<br>NDG66A00EU | 首次完全充电<br>1cyc fully charged | 41.1191                      | 4.345             | 41.1185              | 4.274             | 0.00%                 | 98.37%                   | O                   |
| 8SSB18C09632A<br>NDG66A00AT | 首次完全充电<br>1cyc fully charged | 41.0796                      | 4.333             | 41.0791              | 4.267             | 0.00%                 | 98.48%                   | O                   |
| 8SSB18C09632A<br>NDG66A0099 | 首次完全充电<br>1cyc fully charged | 41.3227                      | 4.348             | 41.3219              | 4.278             | 0.00%                 | 98.39%                   | O                   |
| 8SSB18C09632A<br>NDG66A00DC | 首次完全充电<br>1cyc fully charged | 41.1660                      | 4.340             | 41.1657              | 4.265             | 0.00%                 | 98.27%                   | O                   |
| 8SSB18C09632A<br>NDG66A007X | 首次完全充电<br>1cyc fully charged | 41.4325                      | 4.343             | 41.4321              | 4.272             | 0.00%                 | 98.37%                   | O                   |
| 以下空白                        |                              |                              |                   |                      |                   |                       |                          |                     |
|                             |                              |                              |                   |                      |                   |                       |                          |                     |
|                             |                              |                              |                   |                      |                   |                       |                          |                     |
|                             |                              |                              |                   |                      |                   |                       |                          |                     |
|                             |                              |                              |                   |                      |                   |                       |                          |                     |
|                             |                              |                              |                   |                      |                   |                       |                          |                     |
|                             |                              |                              |                   |                      |                   |                       |                          |                     |
|                             |                              |                              |                   |                      |                   |                       |                          |                     |

注：L-泄漏；V-排气；D-解体；R-破裂；F-起火；O-无泄漏，无排气，无解体，无破裂，无起火。  
 Note: L-Leakage, V-Venting, D-Disassembly, R-Rupture, F-Fire, O- No leakage, no venting, no disassembly, no rupture & no fire.



| 序号<br>No.                   | 3                            | 测试项目名称<br>Name of test items |                   | 振动<br>Vibration   |                   |                       |                          |                     |
|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|
| 样品编号<br>Sample No.          | 样品状态<br>Sample status        | 测试前 Before test              |                   | 测试后 After test    |                   | 质量损失<br>Mass loss (%) | 剩余电压<br>Residual OCV (%) | 测试结果<br>Test result |
|                             |                              | 电池质量<br>$m_1$ (g)            | 开路电压<br>$U_1$ (V) | 电池质量<br>$m_2$ (g) | 开路电压<br>$U_2$ (V) |                       |                          |                     |
| 8SSB18C09632A<br>NDG66A007D | 首次完全充电<br>1cyc fully charged | 41.3966                      | 4.276             | 41.3972           | 4.274             | 0.00%                 | 99.95%                   | O                   |
| 8SSB18C09632A<br>NDG66A00DQ | 首次完全充电<br>1cyc fully charged | 41.3018                      | 4.266             | 41.3022           | 4.254             | 0.00%                 | 99.72%                   | O                   |
| 8SSB18C09632A<br>NDG66A00D1 | 首次完全充电<br>1cyc fully charged | 41.2723                      | 4.276             | 41.2735           | 4.273             | 0.00%                 | 99.93%                   | O                   |
| 8SSB18C09632A<br>NDG66A00BV | 首次完全充电<br>1cyc fully charged | 41.3580                      | 4.275             | 41.3593           | 4.273             | 0.00%                 | 99.95%                   | O                   |
| 8SSB18C09632A<br>NDG66A00DU | 首次完全充电<br>1cyc fully charged | 41.2073                      | 4.259             | 41.2074           | 4.248             | 0.00%                 | 99.74%                   | O                   |
| 8SSB18C09632A<br>NDG66A00EU | 首次完全充电<br>1cyc fully charged | 41.1185                      | 4.274             | 41.1191           | 4.271             | 0.00%                 | 99.93%                   | O                   |
| 8SSB18C09632A<br>NDG66A00AT | 首次完全充电<br>1cyc fully charged | 41.0791                      | 4.267             | 41.0804           | 4.260             | 0.00%                 | 99.84%                   | O                   |
| 8SSB18C09632A<br>NDG66A0099 | 首次完全充电<br>1cyc fully charged | 41.3219                      | 4.278             | 41.3231           | 4.276             | 0.00%                 | 99.95%                   | O                   |
| 8SSB18C09632A<br>NDG66A00DC | 首次完全充电<br>1cyc fully charged | 41.1657                      | 4.265             | 41.1664           | 4.259             | 0.00%                 | 99.86%                   | O                   |
| 8SSB18C09632A<br>NDG66A007X | 首次完全充电<br>1cyc fully charged | 41.4321                      | 4.272             | 41.4333           | 4.265             | 0.00%                 | 99.84%                   | O                   |
| 以下空白                        |                              |                              |                   |                   |                   |                       |                          |                     |
|                             |                              |                              |                   |                   |                   |                       |                          |                     |
|                             |                              |                              |                   |                   |                   |                       |                          |                     |
|                             |                              |                              |                   |                   |                   |                       |                          |                     |
|                             |                              |                              |                   |                   |                   |                       |                          |                     |
|                             |                              |                              |                   |                   |                   |                       |                          |                     |
|                             |                              |                              |                   |                   |                   |                       |                          |                     |
|                             |                              |                              |                   |                   |                   |                       |                          |                     |

注: L-泄漏; V-排气; D-解体; R-破裂; F-起火; O-无泄漏, 无排气, 无解体, 无破裂, 无起火。  
**Note:** L-Leakage, V-Venting, D-Disassembly, R-Rupture, F-Fire, O- No leakage, no venting, no disassembly, no rupture & no fire.



| 序号<br>No.                   | 4                            | 测试项目名称<br>Name of test items |                   | 冲击<br>Shock       |                   |                       |                          |                     |
|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|
| 样品编号<br>Sample No.          | 样品状态<br>Sample status        | 测试前 Before test              |                   | 测试后 After test    |                   | 质量损失<br>Mass loss (%) | 剩余电压<br>Residual OCV (%) | 测试结果<br>Test result |
|                             |                              | 电池质量<br>$m_1$ (g)            | 开路电压<br>$U_1$ (V) | 电池质量<br>$m_2$ (g) | 开路电压<br>$U_2$ (V) |                       |                          |                     |
| 8SSB18C09632A<br>NDG66A007D | 首次完全充电<br>1cyc fully charged | 41.3972                      | 4.274             | 41.3978           | 4.272             | 0.00%                 | 99.95%                   | O                   |
| 8SSB18C09632A<br>NDG66A00DQ | 首次完全充电<br>1cyc fully charged | 41.3022                      | 4.254             | 41.3026           | 4.254             | 0.00%                 | 100.00%                  | O                   |
| 8SSB18C09632A<br>NDG66A00D1 | 首次完全充电<br>1cyc fully charged | 41.2735                      | 4.273             | 41.2747           | 4.272             | 0.00%                 | 99.98%                   | O                   |
| 8SSB18C09632A<br>NDG66A00BV | 首次完全充电<br>1cyc fully charged | 41.3593                      | 4.273             | 41.3606           | 4.273             | 0.00%                 | 100.00%                  | O                   |
| 8SSB18C09632A<br>NDG66A00DU | 首次完全充电<br>1cyc fully charged | 41.2074                      | 4.248             | 41.2075           | 4.248             | 0.00%                 | 100.00%                  | O                   |
| 8SSB18C09632A<br>NDG66A00EU | 首次完全充电<br>1cyc fully charged | 41.1191                      | 4.271             | 41.1197           | 4.270             | 0.00%                 | 99.98%                   | O                   |
| 8SSB18C09632A<br>NDG66A00AT | 首次完全充电<br>1cyc fully charged | 41.0804                      | 4.260             | 41.0817           | 4.259             | 0.00%                 | 99.98%                   | O                   |
| 8SSB18C09632A<br>NDG66A0099 | 首次完全充电<br>1cyc fully charged | 41.3231                      | 4.276             | 41.3243           | 4.275             | 0.00%                 | 99.98%                   | O                   |
| 8SSB18C09632A<br>NDG66A00DC | 首次完全充电<br>1cyc fully charged | 41.1664                      | 4.259             | 41.1671           | 4.258             | 0.00%                 | 99.98%                   | O                   |
| 8SSB18C09632A<br>NDG66A007X | 首次完全充电<br>1cyc fully charged | 41.4333                      | 4.265             | 41.4345           | 4.263             | 0.00%                 | 99.95%                   | O                   |
| 以下空白                        |                              |                              |                   |                   |                   |                       |                          |                     |
|                             |                              |                              |                   |                   |                   |                       |                          |                     |
|                             |                              |                              |                   |                   |                   |                       |                          |                     |
|                             |                              |                              |                   |                   |                   |                       |                          |                     |
|                             |                              |                              |                   |                   |                   |                       |                          |                     |
|                             |                              |                              |                   |                   |                   |                       |                          |                     |
|                             |                              |                              |                   |                   |                   |                       |                          |                     |

注：L-泄漏；V-排气；D-解体；R-破裂；F-起火；O-无泄漏，无排气，无解体，无破裂，无起火。  
**Note:** L-Leakage, V-Venting, D-Disassembly, R-Rupture, F-Fire, O- No leakage, no venting, no disassembly, no rupture & no fire.



| 序号<br>No.                                                                                                                 | 5                            | 测试项目名称<br>Name of test items                  | 外部短路<br>External short circuit |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|--------------|
| 样品编号<br>Sample No.                                                                                                        | 样品状态<br>Sample status        | 样品表面最高温度<br>Max. External Temperature<br>(°C) | 测试结果<br>Test result            | 备注<br>Remark |
| 8SSB18C09632A<br>NDG66A007D                                                                                               | 首次完全充电<br>1cyc fully charged | 56.8                                          | O                              | /            |
| 8SSB18C09632A<br>NDG66A00DQ                                                                                               | 首次完全充电<br>1cyc fully charged | 56.7                                          | O                              | /            |
| 8SSB18C09632A<br>NDG66A00D1                                                                                               | 首次完全充电<br>1cyc fully charged | 56.2                                          | O                              | /            |
| 8SSB18C09632A<br>NDG66A00BV                                                                                               | 首次完全充电<br>1cyc fully charged | 56.0                                          | O                              | /            |
| 8SSB18C09632A<br>NDG66A00DU                                                                                               | 首次完全充电<br>1cyc fully charged | 55.5                                          | O                              | /            |
| 8SSB18C09632A<br>NDG66A00EU                                                                                               | 首次完全充电<br>1cyc fully charged | 56.6                                          | O                              | /            |
| 8SSB18C09632A<br>NDG66A00AT                                                                                               | 首次完全充电<br>1cyc fully charged | 56.6                                          | O                              | /            |
| 8SSB18C09632A<br>NDG66A0099                                                                                               | 首次完全充电<br>1cyc fully charged | 56.3                                          | O                              | /            |
| 8SSB18C09632A<br>NDG66A00DC                                                                                               | 首次完全充电<br>1cyc fully charged | 55.4                                          | O                              | /            |
| 8SSB18C09632A<br>NDG66A007X                                                                                               | 首次完全充电<br>1cyc fully charged | 54.9                                          | O                              | /            |
| 以下空白                                                                                                                      |                              |                                               |                                |              |
|                                                                                                                           |                              |                                               |                                |              |
|                                                                                                                           |                              |                                               |                                |              |
|                                                                                                                           |                              |                                               |                                |              |
|                                                                                                                           |                              |                                               |                                |              |
|                                                                                                                           |                              |                                               |                                |              |
|                                                                                                                           |                              |                                               |                                |              |
|                                                                                                                           |                              |                                               |                                |              |
| 注: D-解体; R-破裂; F-起火; O-无解体, 无破裂, 无起火。<br>Note: D-Disassembly, R-Rupture, F-Fire, O- No disassembly, no rupture & no fire. |                              |                                               |                                |              |











| 序号<br>No.                                                                              | 8                                 | 测试项目名称<br>Name of test items | 强制放电<br>Forced discharge |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| 样品编号<br>Sample No.                                                                     | 样品状态<br>Sample status             | 测试结果<br>Test result          | 备注<br>Remark             |
| 021656511060                                                                           | 首次完全放电<br>1cyc fully discharged   | O                            | /                        |
| 021656511356                                                                           | 首次完全放电<br>1cyc fully discharged   | O                            | /                        |
| 021656511132                                                                           | 首次完全放电<br>1cyc fully discharged   | O                            | /                        |
| 021656511448                                                                           | 首次完全放电<br>1cyc fully discharged   | O                            | /                        |
| 021656511149                                                                           | 首次完全放电<br>1cyc fully discharged   | O                            | /                        |
| 021656551401                                                                           | 首次完全放电<br>1cyc fully discharged   | O                            | /                        |
| 021656511131                                                                           | 首次完全放电<br>1cyc fully discharged   | O                            | /                        |
| 021656551530                                                                           | 首次完全放电<br>1cyc fully discharged   | O                            | /                        |
| 021656511265                                                                           | 首次完全放电<br>1cyc fully discharged   | O                            | /                        |
| 021656511693                                                                           | 首次完全放电<br>1cyc fully discharged   | O                            | /                        |
| 021656551487                                                                           | 50 次完全放电<br>50yc fully discharged | O                            | /                        |
| 021656551596                                                                           | 50 次完全放电<br>50yc fully discharged | O                            | /                        |
| 021656551511                                                                           | 50 次完全放电<br>50yc fully discharged | O                            | /                        |
| 021656551344                                                                           | 50 次完全放电<br>50yc fully discharged | O                            | /                        |
| 021656551656                                                                           | 50 次完全放电<br>50yc fully discharged | O                            | /                        |
| 021656551306                                                                           | 50 次完全放电<br>50yc fully discharged | O                            | /                        |
| 021656551618                                                                           | 50 次完全放电<br>50yc fully discharged | O                            | /                        |
| 021656551481                                                                           | 50 次完全放电<br>50yc fully discharged | O                            | /                        |
| 021656551555                                                                           | 50 次完全放电<br>50yc fully discharged | O                            | /                        |
| 021656511044                                                                           | 50 次完全放电<br>50yc fully discharged | O                            | /                        |
| 注: D-解体; F-起火; O-无解体, 无起火。<br>Note: D-Disassembly, F-Fire, O- No disassembly, no fire. |                                   |                              |                          |



# 声 明

## Statement

1. 检测报告无本实验室公章无效。

The test report is invalid if not affixed the official seal of the laboratory to it.

2. 检测报告涂改无效。

The test report is invalid if it is blotted out.

3. 送样委托检测结果，仅对所送样品有效。

The conclusion of the consignment test is only valid for the provided sample.

4. 本报告未经本实验室书面许可，不可部分复制。

This report cannot be partial copied, without the written permission of Amperex Technology Limited Test Center.

东莞新能源科技有限公司测试中心

Dong guan Amperex Technology Limited Test Center

地址：中国广东省东莞市松山湖科技园工业西路 1 号

Addr.: West Industrial Road 1#, Songshan Lake Industry Park, Dongguan City,  
Guangdong Province, P. R. China

电话 Tel. : +86-0769-88989149

传真 Fax.: +86-0769-88989483

网址 Website : [www.atlbattery.com](http://www.atlbattery.com)



**Manufacturer:**

Ningde Amperex Technology Limited

Addr.: No. 1 XinGang Road, Zhangwan Town, JiaoCheng City, Ningde, Fujian Province, P.R. China

Tel.: +86-593-2583888

Fax.: +86-593-2583999

Website: [www.atlbattery.com](http://www.atlbattery.com)

Email: [Marketing@ATLBattery.com](mailto:Marketing@ATLBattery.com)



## Test Laboratory:

Dongguan Amperex Technology Limited Central Lab

Addr.: West Industrial Road 1#, Songshan Lake Industry Park,

Dongguan City, Guangdong Province, P. R. China

Tel.: +86-0769-88989149

Fax.: +86-0769-88989483

Website: [www.atlbattery.com](http://www.atlbattery.com)

Email: [Marketing@ATLBattery.com](mailto:Marketing@ATLBattery.com)